



LINFOLUCE

PROTETTIVO LUCIDANTE

FINITURA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **Peso specifico (20 °C):** 0,803 kg/l
- **Punto di infiammabilità:** 37 °C
- **Aspetto:** liquido
- **Odore:** agrumato
- **Colore:** bruno arancio

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: PERICOLO

H226 Liquido e vapori infiammabili.
 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
 H315 Provoca irritazione cutanea.
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
 P331 NON provocare il vomito.
 P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti
 Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani ciclici < 2% aromatici; (R)-P-MENTA-1,8-DIENE; Linaloolo; pin-2 (3) -ene

UFI : XK80-J0JF-G000-TPMU

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone banda stagnata, scatola 12 pz
 5 litri tanica banda stagnata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Soluzione di cere dure, resine e oli in solventi paraffinici ed estratti di agrumi.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

LINFOLUCE è una finitura protettiva lucidante per tutte le superfici in legno in interni, a pavimento, rivestimento e complementi di arredo. È perfettamente compatibile con precedenti trattamenti ad impregnazione oleo-cerosa e a cera. È il completamento ideale del trattamento con impregnante LINFOIL INTERNO (GEAL) - Sistema a Impregnazione GEAL Tradizionale.

A differenza delle normali cere, la finitura di LINFOLUCE non è untuosa o grassa; quindi non trattiene la polvere e riduce sensibilmente le tracce di calpestio; per questo può essere efficacemente applicata anche su superfici precedentemente trattate con cere tradizionali per aumentare la resistenza alle macchie e allo sporco.

Non è filmante, non altera la naturale traspirabilità del legno. Esalta i valori estetici del legno, mettendo in risalto le venature con lucentezza sericea. Di facile manutenzione, rilucidabile. Completamente reversibile e rigenerabile: la finitura può essere rimossa con LINFOSOLV (GEAL) e quindi riapplicata. La finitura di LINFOLUCE non si screpola, non si altera alla luce né per effetto dell'ossidazione. Può essere quindi utilizzato anche per la protezione di infissi, mobili, strutture, complementi d'arredo e rivestimenti.

MODO D'USO

- Agitare prima dell'uso.
- Versare puro sulla superficie asciutta e impregnata con LINFOIL INTERNO (GEAL).
- Stendere uniformemente in strato sottile con vello spandicera o panno morbido, frizionando fino all'asciugatura.
- Per aumentare resistenza e lucentezza frizionare con lucidatrice o monospazzola dopo 15-30 minuti.

Non applicare su superfici molto calde o fredde (>35°C e <5°C).

Per la manutenzione ordinaria, pulire la superficie a secco con panno in microfibra, o con panno umido ben strizzato.
 Dopo l'asciugatura applicare una mano di LINFOBELLO (GEAL).

Consumo indicativo: 1 litro per 20 mq.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.



Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA SETTOLA 121 - 51031 AGLIANA (PT) - ITALIA TEL. +39 0574 750365

ASSISTENZA TECNICA +39 0574750365 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00) -

WWW.GEAL-CHIM.IT INFO@GEAL-CHIM.IT